

MARMOPLASTER MOSAIC

**ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ
ΣΕ 12 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ,
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΓΡΑΝΙΤΗ**

ΧΡΗΣΗ

Το MARMOPLASTER MOSAIC είναι έγχρωμος, παστώδης, ακρυλικός σοβάς, έτοιμος προς χρήση. Η τελική του επιφάνεια έχει την όψη μωσαϊκού, δίνοντας εξαιρετικό και εντελώς ξεχωριστό αισθητικό αποτέλεσμα.. Κατάλληλος για εξωτερικές και για εσωτερικές εφαρμογές. Είναι πιστοποιημένος κατά ETAG 004 για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης "BIOPANOPLY" της "MARMODOM" ως τελικός διακοσμητικός σοβάς. Χρησιμοποιείται ως τελική στρώση πάνω σε υποστρώματα όπως σοβάδες βασικής ή μίας στρώσης, σκυρόδεμα, γυψοσανίδες,τσιμεντοσανίδες, κλπ. Είναι ιδανικό για τελική επίστρωση σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης καθώς και σε πλήθος αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων. Εξασφαλίζει πλήρη υδαταπωθητικότητα και εξαλείφει τον κίνδυνο ρηγματώσεων. Δεν απαιτείται βάψιμο των σοβατισμένων επιφανειών.

Ομογενές, ετοιμόχρηστο, βιομηχανικό προϊόν σταθερά υψηλής ποιότητας. Εξασφαλίζει καλή εργασιμότητα, αυξημένη ταχύτητα εφαρμογής, είναι οικονομικό και παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα.

ΣΥΣΤΑΣΗ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μίγμα από ακρυλικό γαλάκτωμα υψηλής ελαστικότητας, έγχρωμα αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας, εμπλουτισμένο με ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό στεγνό και καθαρό από κάθε είδους υπολείμματα (σοβάδες, σκόνες, μπογιές, λάδια κτλ).
- Το προϊόν αναδεύεται πολύ καλά και εφαρμόζεται χρησιμοποιώντας λεία, μεταλλική σπάτουλα. Η εφαρμογή γίνεται "πατητά" με τη σπάτουλα στο μέγεθος του κόκκου, ώστε το προϊόν να απλωθεί ομοιόμορφα.
- Μετά το άπλωμα και ενώ το υλικό είναι ακόμη νωπό ακολουθεί η εξομάλυνση της επιφάνειας με την ίδια σπάτουλα, δουλεύοντας πάντα προς την ίδια κατεύθυνση, χωρίς να αφήνονται κενά.
- Το πάχος του στρώματος εφαρμογής είναι γύρω στα 2 mm.
- Η θερμοκρασία εφαρμογής θα πρέπει να είναι μεταξύ +5 °C και +35 °C.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Για καλύτερης ποιότητας αποτελέσματα, πριν από την εφαρμογή του MARMOPLASTER MOSAIC, το υπόστρωμα θα πρέπει να προετοιμαστεί με το αστάρι BIOPRIMER στην ίδια απόχρωση με τον χρωματικό συνδυασμό του MARMOPLASTER MOSAIC.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 3,0 kg/m², ανάλογα με τον τύπο του υποστρώματος.

ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «EAGLE S.A.»

ΕΔΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΔΡΑΜΑΣ, 66100 ΔΡΑΜΑ ΤΗΛ.: 25210 55960 & 81360 ΦΑΞ: 25210 55961

e-mail: info@eagle-sa.gr web: www.eagle-sa.gr

ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ MARMODOM: ΒΙ.ΠΑ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, 66200 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ ΤΗΛ.: 25220 21100 & 21079 ΦΑΞ:

25220 21110 e-mail: info@marmodom.eu web: www.marmodom.eu

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ

- Σε δοχεία των 5 kg και 25kg σε παλέτες.
- Σε σφραγισμένα δοχεία και σε ξηρό περιβάλλον, προφυλαγμένο από τον παγετό και την παρατεταμένη έκθεσή του στην έντονη ηλιακή ακτινοβολία για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προδιαγραφές EN: EN 15824:2009

Μέγεθος κόκκων	0,0-2,0 mm
Πυκνότητα	1,6-1,7 kg/lit
Πρόσφυση	>0,6 MPa
Θερμική αγωγιμότητα $\lambda_{10, \text{ξηρό}}$	0,37 W/m·K
Απορρόφηση νερού	$w < 0,5 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5} \text{ (W2)}$
Υδρατμοπερατότητα	$0,14 < s_d < 1,4 \text{m (V2)}$
Αντίδραση στη φωτιά	Κατηγορία C

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Παρά το γεγονός ότι οι προδιαγραφές και οι οδηγίες που εκτίθενται στο παρόν δελτίο συντάχθηκαν με βάση το μέγιστο των ικανοτήτων, των γνώσεων και της εμπειρίας μας, θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως ενδεικτικά αποτελέσματα και απαιτούν επαλήθευση μετά από πολλές εφαρμογές. Οι χρήστες στους οποίους απευθύνεται αυτό το προϊόν πρέπει να επαληθεύουν την καταλληλότητά του για την προτιθέμενη εφαρμογή. Την ευθύνη για κάθε αποτέλεσμα της χρήσης του προϊόντος φέρει ο τελικός χρήστης.



ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «EAGLE S.A.»

ΕΔΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΔΡΑΜΑΣ, 66100 ΔΡΑΜΑ ΤΗΛ.: 25210 55960 & 81360 ΦΑΞ: 25210 55961

e-mail: info@eagle-sa.gr web: www.eagle-sa.gr

ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΡΜΟΔΟΜ: ΒΙ.ΠΑ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, 66200 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ ΤΗΛ.: 25220 21100 & 21079 ΦΑΞ:

25220 21110 e-mail: info@marmodom.eu web: www.marmodom.eu