

# MARMOCOLOR

## ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

### ΧΡΗΣΗ

Οι χρωστικές MARMOCOLOR είναι υψηλής ποιότητας ανόργανα πιγμέντα σε μορφή σκόνης. Κάθε δοχείο αντιστοιχεί στον χρωματισμό 25 kg λευκού κονιάματος ή παστώδους σοβά προς επίτευξη της αντίστοιχης απόχρωσης από το χρωματολόγιο της MARMODOM. Είναι κατάλληλες για χρωματισμό προϊόντων εσωτερικών και εξωτερικών εφαρμογών όπως το DECOPLASTER, το BIOPLASTER, το MARMOFINISH κ.α. Προϊόντα όπως το MARMOFLOOR, το MARMOFLEX κ.α. μπορούν να χρωματιστούν με ευθύνη του χρήστη πέραν του τυποποιημένου χρωματολογίου.

### ΣΥΣΤΑΣΗ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Έγχρωμα ανόργανα πιγμέντα σε μορφή σκόνης.
- Διατίθενται σε 11 επιλεγμένες αποχρώσεις
- Y1 Yellow beige
- Y2 Yellow light
- Y3 Yellow ochre
- B1 Brown milky
- B2 Brown light
- G Grey dark
- GB Grey blue
- S Sand rose
- S1 Rose light
- R1 Red minoan
- 

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Τσιμεντοειδείς σοβάδες, πατητή τσιμεντοκονία, αυτοεπιπεδούμενο κλπ.:

- Η χρωστική προστίθεται σταδιακά στο καθορισμένο νερό υπό συνεχή ανάδευση χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό αναδευτήρα σε χαμηλή ταχύτητα μέχρι να διαλυθεί πλήρως. Εν συνεχεία προστίθεται το λευκό κονίαμα που πρόκειται να χρωματιστεί και ακολουθεί επιμελής ανάμιξη έως ότου επιτευχτεί ομογενές / ομοιόχρωμο μίγμα.
- Η μίξη μπορεί να γίνει και στο υγρό κονίαμα, με προσεκτική προσθήκη της χρωστικής υπό συνεχή ανάδευση απαιτεί όμως περισσότερο χρόνο ανάμιξης και πιο προσεκτική εργασία.

Παστώδεις σοβάδες:

- Στην χρωστική προστίθεται το ελάχιστο δυνατόν νερό ώστε με την ανάμιξη να γίνει ένας αραιός πολτός. Ο πολτός προστίθεται στον λευκό παστώδη σοβά και γίνεται η ανάμιξη με ηλεκτρικό αναδευτήρα σε χαμηλές στροφές.

Θερμοκρασία εφαρμογής μεταξύ +5 °C και +35 °C.

### ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα με την επιθυμητή απόχρωση.

ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «EAGLE S.A.»

ΕΔΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΔΡΑΜΑΣ, 66100 ΔΡΑΜΑ ΤΗΛ.: 25210 55960 & 81360 ΦΑΞ: 25210 55961

e-mail: [info@eagle-sa.gr](mailto:info@eagle-sa.gr) web: [www.eagle-sa.gr](http://www.eagle-sa.gr)

ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΡΜΟΔΟΜ: ΒΙ.ΠΑ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, 66200 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ ΤΗΛ.: 25220 21100 & 21079 ΦΑΞ:

25220 21110 e-mail: [info@marmodom.eu](mailto:info@marmodom.eu) web: [www.marmodom.eu](http://www.marmodom.eu)

Οι χρωστικές είναι μεταξύ του αναμίξιμες προς επίτευξη κατ' επιλογήν αποχρώσεων.

#### **ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ**

- Σε ξηρό μέρος όπου δεν σχηματίζεται παγετός, για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε δοχεία που δεν έχουν ανοιχθεί.

#### **ΠΡΟΣΟΧΗ**

- Το πάχος στρώσης, το χρώμα και το υλικό του υποστρώματος καθώς και οι περιβαλλοντικές συνθήκες επηρεάζουν την τελική απόχρωση.
- Για τους σοβάδες συστήνεται να ασταρώνεται το υπόστρωμα με το κατάλληλα χρωματισμένο αστάρι.
- Ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται στην χρήση καθαρού νερού και εργαλείων.
- Τα τσιμεντοειδή κονιάματα κατά το στέγνωμα τους αποκτούν πιο ανοιχτόχρωμη απόχρωση σε σχέση με το φρέσκο κονίαμα. Τα παστώδη αποκτούν πιο σκούρα απόχρωση σε σχέση με το φρέσκο προϊόν. Ο χρήστης οφείλει να ελέγξει την τελική απόχρωση.

#### **ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ**

Παρά το γεγονός ότι οι προδιαγραφές και οι οδηγίες που εκτίθενται στο παρόν δελτίο συντάχθηκαν με βάση το μέγιστο των ικανοτήτων, των γνώσεων και της εμπειρίας μας, θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως ενδεικτικά αποτελέσματα και απαιτούν επαλήθευση μετά από πολλές εφαρμογές. Οι χρήστες στους οποίους απευθύνεται αυτό το προϊόν πρέπει να επαληθεύουν την καταλληλότητά του για την προτιθέμενη εφαρμογή. Την ευθύνη για κάθε αποτέλεσμα της χρήσης του προϊόντος φέρει ο τελικός χρήστης.