

MARMOFINISH FW FINAL

ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΑ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΥΣ ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ

ΧΡΗΣΗ

Το MARMOFINISH FW FINAL είναι ένα τσιμεντοκονίαμα που χρησιμοποιείται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους ως τελική στρώση στην πατητή τσιμεντοκονία MARMOFINISH FW.

Εξασφαλίζει πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες, ενώ ταυτόχρονα προσδίδει υψηλό αισθητικό αποτέλεσμα.

Ομογενές, έτοιμο προς ανάμιξη, βιομηχανικό προϊόν σταθερά υψηλής ποιότητας. Εξασφαλίζει καλή εργασιμότητα, αυξημένη ταχύτητα εφαρμογής, είναι οικονομικό και παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα.

ΣΥΣΤΑΣΗ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μίγμα από λευκό τσιμέντο υψηλών προδιαγραφών, θρυμματισμένο μάρμαρο επιλεγμένου μεγέθους κόκκων με ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα.
- Συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές EN 1504-2/MC-IR και EN 1504-3/R2, ως επιφανειακή προστασία σκυροδέματος και ως επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Το υπόστρωμα (MARMOFINISH FW) πρέπει να είναι στεγνό, καθαρό και σκληρυμένο.
- Το περιεχόμενο του σάκου MARMOFINISH FW FINAL προστίθεται σταδιακά σε καθαρό νερό ή σε νερό στο οποίο έχει προηγουμένως διαλυθεί η επιθυμητή χρωστική (περίπου 5,0 lt/σάκο) υπό συνεχή ανάδευση χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό αναμικτήρα σε χαμηλή ταχύτητα μέχρι να επιτευχθεί ομογενές μίγμα. Το μίγμα αφήνεται να ωριμάσει για 5 λεπτά και στη συνέχεια αναδεύεται ξανά πριν την εφαρμογή.
- Ακολουθεί η εφαρμογή του MARMOFINISH FW FINAL με τη βοήθεια λείας σπάτουλας και η εξομάλυνση της επιφάνειας, πατητά, ώστε να αποφευχθεί ο σχηματισμός φουσαλίδων στο εσωτερικό του υλικού. Είναι σημαντικό, η σπάτουλα να διατρέξει όλη την επιφάνεια πατώντας σε κάθε σημείο.
- Στη φάση εφαρμογής του MARMOFINISH FW FINAL, μπορούν να προστεθούν στο μίγμα χρωστικές, οι οποίες με την κατάλληλη τεχνοτροπία θα δημιουργήσουν “νερά” σε διάφορους τόνους πάνω στην τελική επιφάνεια, προσδίδοντας ένα μοναδικό αισθητικό αποτέλεσμα.
- Μετά από 2-3 ημέρες, εμποτίζεται καθολικά στην επιφάνεια το πολουρεθανικό βερνίκι PROTECTOR SHIELD (gloss ή matt) τελικής επίστρωσης και προσδίδει στην τελική επιφάνεια υδαταπωθητικότητα, υψηλές μηχανικές αντοχές, σταθερότητα και αντίσταση κατά των λεκέδων.
- Συνήθως, η εφαρμογή πολουρεθανικών βερνικιών αλλάζει το χρώμα της επιφάνειας. Αν αυτό δεν είναι επιθυμητό συνιστάται η εφαρμογή μιας ενδιάμεσης στρώσης του προϊόντος PROTECTOR SHIELD ACRYL.
- Σε μεγάλες επιφάνειες πρέπει να υπάρξει μέριμνα για αρμούς διαστολής.

ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «EAGLE S.A.»

ΕΔΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΔΡΑΜΑΣ, 66100 ΔΡΑΜΑ ΤΗΛ.: 25210 55960 & 81360 ΦΑΞ: 25210 55961

e-mail: info@eagle-sa.gr web: www.eagle-sa.gr

ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΡΜΟΔΟΜ: ΒΙ.ΠΑ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, 66200 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ ΤΗΛ.: 25220 21100 & 21079 ΦΑΞ:

25220 21110 e-mail: info@marmodom.eu web: www.marmodom.eu

- Κατά την εφαρμογή, θα πρέπει να αποφευχθούν ακραίες κλιματολογικές συνθήκες όπως ισχυρός άνεμος, βροχή, κλπ. και η θερμοκρασία θα πρέπει να είναι μεταξύ +5 °C και +35 °C.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 1-2 kg/m² για πάχος 1 mm.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ

- Σε σάκους των 25 kg, σε παλέτες.
- Σε ξηρό, χωρίς παγετό μέρος, για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε σάκους που δεν έχουν ανοιχθεί.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προδιαγραφές EN 1504-2, EN 1504-3

Μέγεθος κόκκων	0,0-0,5 mm	Κατανάλωση	1-2 kg/m ² /mm
Φαινομένη πυκνότητα ξηρού κονιάματος	1600 kg/m ³	Αντοχή σε θλίψη	>28,0 N/mm ²
Τριχοειδής απορρόφηση νερού	<0,5 kg/m ² ·h ^{0,5}	Αντοχή σε κάμψη	>7,0 N/mm ²
Πρόσφυση σε σκυρόδεμα	>2,5 N/mm ²	Αντίδραση στη φωτιά	Euroclass A1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Για αποτελέσματα ακόμη καλύτερης ποιότητας, ανατρέξτε στο σχετικό προϊόν MARMOLATEX.
- Κατά τη διάρκεια των πρώτων 24 ωρών από την εφαρμογή και ειδικά στους καλοκαιρινούς μήνες, συνιστάται η διαβροχή της επιφάνειας προς αποφυγή πιθανών ρηγματώσεων λόγω απότομης εξάτμισης του νερού και αφυδάτωσης του προϊόντος.
- Το MARMOFINISH FW FINAL περιέχει τσιμέντο το οποίο χαρακτηρίζεται ως ερεθιστικό. Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλείας και τις προφυλάξεις που αναγράφονται στο Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού του προϊόντος.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Παρά το γεγονός ότι οι προδιαγραφές και οι οδηγίες που εκτίθενται στο παρόν δελτίο συντάχθηκαν με το μέγιστο των ικανοτήτων, των γνώσεων και της εμπειρίας μας, θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως ενδεικτικά αποτελέσματα και απαιτούν επαλήθευση μετά από πολλές εφαρμογές. Οι προβλεπόμενοι χρήστες αυτού του προϊόντος πρέπει να επαληθεύουν την καταλληλότητά του για την προγραμματισμένη εφαρμογή. Την ευθύνη για κάθε αποτέλεσμα της χρήσης του προϊόντος φέρει ο τελικός χρήστης.